



ПАСПОРТ № 196

Наименование продукта: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100
НД: ГОСТ 33133-2014 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия."
Код: ОКПД 2 19.20.42.121
Дата изготовления продукта: 20.05.2026
Дата отбора пробы: 20.05.2026
Дата проведения испытаний: 20.05.2026
Номер резервуара: Е-4
Номер партии: 196
Замер резервуара: 700.0 см
Размер (масса / тоннаж) партии: 336т

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA09.B.20254/25. Срок действия с 22.10.2025 г по 21.10.2028 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ГОСТ	Фактические значения
1	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	ГОСТ 33136	71-100	71
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142	не ниже 47	48.2
3	Растяжимость при скорости 5 см/мин, при 0°С, см	ГОСТ 33138	не менее 3.7	3.7
4	Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143	не выше минус 18	минус 18
5	Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141	не ниже 230	386
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140	не более 0.6	0.3
7	Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140 ГОСТ 33142	не более 7	6.8

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует ГОСТ 33133-2014 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия." и техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог"



Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта

Гура А.В.

21.05.2026



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 196

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100. ГОСТ 33133-2014

№ п /п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товара		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1	Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 25.06.2024) "О форме декларации на товары и порядке ее заполнения" (вместе с "Порядком заполнения декларации на товары"). Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 25.06.2024) "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии"	Наблюдаемая плотность при температуре 70 °С, кг/м³	EN ISO 12185	992.7
		Пенетрация (метод иглы) при температуре 25°С, 0,1 мм	EN 1426	71
		Температура застывания, °С	ASTM D 938	97.2

Примечание: 1. Результат испытания по показателю качества температура застывания выдан на основании протокола испытания № SP26-01041.001 от 06.05.2026



Начальник производственно-диспетчерского управления:

Дата выдачи паспорта

Гура А.В.

21.05.2026